

PRÜFBERICHT 2542 GD 14

04.01.2017/as

| | |
|----------------------------|---|
| Betrifft: | Sacknähgarn |
| Bezeichnung: | Ne 12/4 |
| | Sacknähgarn Pocofil |
| Farbe: | naturweiß |
| | Präzisionswicklung |
| Auftraggeber: | OBL Systemvertrieb |
| Lauflänge: | 5.000m/kg (ca. 4.500 m/kg trocken, ca. 3.500 m/kg leicht geölt, ca. 3.200 m/kg geölt) |
| Reißfestigkeit: | ca. 3,8 kg gem. DIN EN ISO 2062 |
| Konstruktion: | 4-fädig |
| Verpackung: | auf Papphülse |
| Anzahl/Menge: | 1 / 219 g |
| Verschlussicherung: | ohne Siegel/Plombe |
| Eingangs-/Lagertemperatur: | Raumtemperatur |

Prüfergebnis:

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Farbe: | naturweiß |
| Gewicht v. 1 m Faden: | 124 mg |
| Brennprobe: | einer Baumwollfaser entsprechend |
| heisswasserlösliche Anteile: | 1.3 % |
| -dav. organ. Stoffe absolut: | 0.1 % |
| Etherextrakt n. Soxhlet-Extraktion: | 5.1 % |
| -dav. Unverseifbares absolut: | 4.0 % |
| pH-Wert (5-%ige Lösung): | 5,7 |
| Säuregrad: | ml 0,3 n Lauge/10 g: < 0,2 * |
| Asche: | 0,55 % |
| künstl. Farbstoffe bzw. Aufheller: | nicht nachgewiesen |

* der angegebene Wert entspricht der Bestimmungsgrenz

Beurteilung:

In dem für notwendig erachteten Untersuchungsrahmen entspricht die Probe den derzeit lebensmittelrechtlichen Anforderungen.

Somit bestehen keine Bedenken gegen eine bestimmungsgemäße Verwendung als Sacknähgarn.

OBL SYSTEMVERTRIEB GMBH
Sackfülltechnik für Schüttgüter

Claus Bruckschweiger