

Wiegen
 Füllen
 Verschließen
 Palettieren
 Kartonebefüllung
 Heißleimsysteme
 Technischer Bedarf
 Zubehör
 Service

PRÜFBERICHT

Polyestergarn 20/4 geölt rohweiß

Abnahmeprüfzeugnis nach VDA 3.1 in Anlehnung an EN 10204:2004

Acceptance test certificate according to VDA 3.1 based on EN 10204:2004

Kunde : OBL Systemvertrieb GmbH

Leopold-Spitzer-Strasse 22

A- 4600 Wels

	IST / IS	SOLL / TARGET
Garnnummer dtex/ Nm: Yarn count dtex / Nm:	Nm 20/4	Nm 20/4
Qualität: Quality:	Polyester	Polyester
Farbe: Colour:	rohweiß, geölt	rohweiß, geölt
Durchmesser: Diameter:	-	-
Drehung Vorzwirn: Turns first twine:	-	-
Drehung Auszwirn: Turns second twine:	239 t/m S	240 t/m S +/- 10%
Laufänge: Running length:	3.721 m/kg	ca. 3.500 m/kg +/-200
Gewicht per 100m: Weight per 100m:	-	-
Reißkraft: Breaking strength:	81 N	>77 N
Reißdehnung: Elongation at break:	12,5 %	11-17%
Schmelzpunkt: Melting point:	-	-
Erweichungstemperatur: Softening point:	-	-
Kochschrumpf: Boiling-water shrinkage:	-	-
Heißluftschumpf: Hot-air free shrinkage:	-	-
Sonstige Daten: Other data:.	Material-Nr.:20/4 GEÖLT – F400114	Material-Nr.:20/4 GEÖLT – F400114
	Bestell-Nr. 300072025 – A251489	

Helmbrechts, 29.07.2025

Für Ihren Auftrag gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen in der aktuellen Fassung. Diese können Sie unter <http://oblsys.at/agb/> einsehen.
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.